

PROLOC MARINE LINE 235 CAM YAPIŞTIRICISI UV

1 – ÜRÜN TANIMI

ProLoc Marine Line 235 özellikle akrilik ve polikarbonat bazlı camlarda kullanım için tasarlanmış tek komponentli, poliüretan bazlı bir cam yapıştırıcısıdır.

2 – ÖZELLİKLERİ

- UV dayanımı sağlar
- Sıcaklık ve mevsimsel değişimlere karşı dayanıklıdır
- Yaşlanmaya ve deniz ortamına karşı dayanıklı
- Yüksek ilk tutunma kuvveti
- Hızlı kürleşme
- Akma yapmaz
- Yüksek mekanik performans
- Boyanabilir
- Astarsız uygulanabilir (en iyi sonuç için astar kullanılmalıdır)

3 - UYGULAMA ALANLARI

Doğrudan cam uygulamaları için hem OEM hem de marin tamir marketlerinde kullanılır.

4 - KULLANIM ŞEKLİ

Yapıştırılacak cam ile yüzey, temiz ve tozdan arınmış olmalıdır. Yapıştırıcının havalı tabanca ile uygulanması önerilir. Eğer gerekli görülürse yüzeyleri 2-3 saat süreyle presleyin. Kürleşmemiş yapıştırıcı aseton ile temizlenebilir.

5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Renk	Ambalaj Boyutu	Koli adeti
235	Siyah	300ml	24
235	Siyah	600ml	20

6- RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı ve nemden uzakta, +10 °C ile +25 °C sıcaklıkları arasında 9 ay saklanabilir.

7- ÖNEMLİ

- +5 °C altındaki ve +35 °C üzerindeki sıcaklıklarda uygulamaktan kaçınınız.
- Donmuş veya ıslak yüzeylere ya da su birikintisi üzerinden uygulamayınız.

8- TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Polyurethane
Kürleşme Mekanizması	: Havadaki nem ile
Shore A - Sertliği	: 40±5 (ISO 868)
Yoğunluk	: 1,20± 0,03 g/ml
Sarfiyat	: 100ml/m ²
Yüzey Kuruma Süresi	: 20-30 min. (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	: Min. 3 mm/24 saat (23°C ve 50% R.H)
Gerilme Direnci	: 1,5-2 Mpa (290 psi) (ISO 37)
Kopmada Uzama	: Min. 600% (ISO 37)
Yırtılma Direnci	: 6N/mm (34 pli) ortalama. (ISO 34)
Hareket Sağlayıcı Faktör	: 12,5%
Hacim Kaybı	: Maks. 4% (ISO 10563)
Boyanabilir	: Evet*
Zımpara Süresi	: Uygulamadan 7 gün sonra
Kullanım Sıcaklığı	: -40°C to +90°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C to +35°C
Renk	: Siyah

*Boya bazları dikkate alınmalı ve uygulamadan önce kalite uygunluk testi yapılmalı.

9- YASAL NOT

Proloc Marine Line ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Proloc Marine Line'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Proloc Marine Line'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Proloc Marine Line ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Proloc Marine Line tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Proloc Marine Line sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Proloc Marine Line'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Proloc Marine Line'a başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.