

PROLOC MARINE LINE 244 PU SIVI ÇİVİ

1 – ÜRÜN TANIMI

ProLoc Marine Line 244 dikey yüzeylerde kullanılmak için tasarlanmış güçlü tutunma kapasitesine sahip poliüretan esaslı, tiksotropik bir yapıştırıcıdır. Marin endüstrisinin standartlarını sağlaması için özel olarak yapılmıştır. Ahşap, metal, doğal taş, seramik ve kauçuk gibi birçok yüzeyde kullanılabilir.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Ahşap yüzeylerde olağanüstü yüksek yapışma kuvveti.
- Hızlı kürleşme, kısa pres süresi.
- DIN EN 204 standardına göre D4 suya dayanım sınıfındadır.
- Transparandır.
- Tiksotropiktir, akma yapmaz, dikey olarak kullanılabilir.
- Hafif ıslak yüzeylere uygulanabilir.
- Kimyasalları karşı dayanım sağlar.
- Neme ve hava koşullarına karşı muhteşem dayanım sunar.
- Çekme yapmaz.
- Düşük kokuludur.

3 - UYGULAMA ALANLARI

- Pürüzlü-pürüzlü ve pürüzlü-pürüzsüz yüzeylerde gemi inşaat ve tamir uygulamalarında kalıcı yapışma için uygundur.
- Mutfak, banyo, güverte gibi sürekli neme ve suya maruz kalabilen bölgelerde ahşap yüzeylerin yapıştırılması için özellikle tavsiye edilir.

4 - KULLANIM ŞEKLİ

- Yüzey kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama sıcaklığı 5°C ve 35°C arası olmalıdır.
- Yüzeyi bir miktar nemlendirmek yapışma gücünü arttıracaktır.
- Yapıştırıcı sadece bir yüzeye düz bir çizgi ya da dalgalar halinde 2 dakika içerisinde uygulanmalıdır.
- Malzemeleri bir arada tutmak için tam kürleşme sağlanana kadar mekanik bir bağlantı elemanı kullanılmalıdır (15-20 dk.).
- Yeni uygulanmış yapıştırıcı aseton yardımı ile temizlenebilir.

5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Ambalaj Boyutu	Koli adeti
244	310 ml	24

6- RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında +10 °C ile +25 °C sıcaklıkları arasında, doğrudan güneş ışığı ve nemden korunduğunda 12 ay boyunca saklanabilir.

7- GÜVENLİK

Difenilmetan-4,4 di-izosiyanat içerir. Gözleri, solunum organlarını ve cildi tahriş eder. Çalışırken eldiven kullanınız. Ateşleyici maddelerden uzak tutulmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Çocuklardan mutlaka uzak tutulmalıdır.

8- ÖNEMLİ

- Storage above 35 °C may shorten the shelf life.
- Not suitable for polyethylene, polypropylene, nylon, ABS, PTFE.
- Should be tested before application for specific substrates.

9- TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Poliüretan önpolimer
Renk	: Transparan
Yoğunluk	: 1.13 ± 0.03 gr/ml
Kabuk bağlama Süresi	: 5 – 10 dk. (23°C'de ve %50 R.H.)
Kıvam	: Tikotropik
Verim	: Yaklaşık 150 g/m ²
Çekme	: Yok
Presleme	: 15 – 20 dk.*
Sıcaklık Dayanımı	: -20°C ile +80 °C
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C ile +35 °C
Maksimum Kesme Dayanımı (kayın-kayın)	
15 dk. sonra	: > 50 kgf/cm ²
24 saat sonra	: > 80 kgf/cm ²
7 gün sonra	: ≈ 120 kgf/cm ² (DIN EN 205)
7 gün sonra (80 °C)	: ≈ 100 kgf/cm ² (WATT 91)

*Presleme süresi; ortam nemi, sıcaklığı ile yapıştırılacak malzemelerin ne kadar gözenekli olduğuna(emiciliğine) bağlıdır.

10- YASAL NOT

Proloc Marine Line ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Proloc Marine Line'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Proloc Marine Line'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Proloc Marine Line ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Proloc Marine Line tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Proloc Marine Line sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Proloc Marine Line'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Proloc Marine Line'a başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.