

PROLOC MARINE LINE 246 PU MARİN MASTİK & YAPIŞTIRICI

1 – ÜRÜN TANIMI

ProLoc Marine Line 246 marin inşaat aktivitelerindeki genel olarak bilinen bütün malzemelerle uyumlu, tek komponentli, poliüretan bazlı bir marin mastik ve yapıştırıcısıdır.

2 – ÖZELLİKLER

- Muhteşem yapıştırma ve dolgu kapasitesi
- Hızlı kürleşme
- Yüksek elastikiyet
- Tiksotropik: Dikey yüzeylerde muhteşem performans
- Tuzlu suya dayanıklı
- Boyanabilir
- Zımparalanabilir

3 - UYGULAMA ALANLARI

Çok amaçlı marin seviyesindeki mastik ve yapıştırıcı tamamen elastik ve titreşime dayanıklı derz dolguları oluşturmak için uygundur. Marin inşaat ve bakım endüstrisinde hemen hemen her yüzeyde hem iç hem dış dolgu ve yapıştırma uygulamalarında kullanılabilir.

4- KULLANIM ŞEKLİ

- **Yüzey hazırlığı:** Uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve her türlü kirden arındırılmış olmalıdır. Cam ve metal gibi gözenekli olmayan yüzeyler solvent ile tamamen temizlenmeli, boya veya kaplama malzemelerinden tamamen arındırılmalıdır. Ahşap yüzeyler ise hafifçe aşındırılarak tozdan arındırılmalıdır.
- **Uygulama:** Kartuş ucu kesilir ve ağız uygun bir açıyla kesilmiş olan kanül kartuş ucuna takılır. Kartuşun altındaki alüminyum kapak açılır. Tabancaya yerleştirilen kartuş hava bırakılmayacak şekilde uygulanır. Derz tamamen doldurulduktan sonra mastik yüzeyi bir spatula veya parmakla düzeltilir. Gerekli görüldüğü taktirde uygulamadan 3 gün sonra zımpara yapılabilir.

Sarfiyat (ort.)

Derz Genişliği	15 mm	20 mm	25 mm
Derz Derinliği	8 mm	10 mm	12 mm
Derz boyutu / 280 ml	2,5 meters	1,5 meters	1 meters

5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Renk	Ambalaj Boyutu	Koli Adeti
246	Siyah, Beyaz, Gri	310ml	24
246	Siyah, Beyaz, Gri	600ml	20

6- RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı ve nemden uzakta, +10 °C ile +25 °C sıcaklıkları arasında 9 ay saklanabilir.

7- ÖNEMLİ

- +5 °C altındaki ve +35 °C üzerindeki sıcaklıklarda uygulamaktan kaçınınız.
- Donmuş veya ıslak yüzeylere ya da su birikintisi üzerinden uygulamayınız.

8- TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Poliüretan
Kürleşme Mekanizması	: Havadaki nem ile
Shore A - Sertliği	: 45±5 (ISO 868)
Yoğunluk	: 1,20± 0,02 g/ml
Yüzey Kuruma Süresi	: 20-30 dk. (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	: Min. 3 mm/24 saat (23°C ve 50% R.H)
Gerilme Direnci	: 1,5-2 Mpa (290 psi) (ISO 37)
Kopmada Uzama	: Min. 600% (ISO 37)
Yırtılma Direnci	: Ortalama 7N/mm (40 pli) (ISO 34)
Hareket Sağlayıcı Faktör	: 12,5%
Hacim Kaybı	: Maks. 5% (ISO 10563)
Boyanabilir	: Evet*
Zımpara Süresi	: Uygulamadan 3 gün sonra
Kullanım Sıcaklığı	: -40°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C
Renk	: Siyah, Beyaz, Gri

*Boya bazları dikkate alınmalı ve uygulamadan önce kalite uygunluk testi yapılmalı.

9- YASAL NOT

Proloc Marine Line ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Proloc Marine Line'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Proloc Marine Line'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Proloc Marine Line ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Proloc Marine Line tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Proloc Marine Line sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Proloc Marine Line'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Proloc Marine Line'a başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.