

PROLOC MARINE LINE 247 YÜKSEK DAYANIMLI PU MARİN YAPIŞTIRICISI

1 – ÜRÜN TANIMI

ProLoc Marine Line 247 marin sektörünün standartlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış tek komponentli yüksek viskoziteli bir poliüretan yapıştırıcıdır. Aynı zamanda mobilya sektörü ve DIY projelerde kullanılabilir. Sıradan poliüretan yapıştırıcıların aksine, kontrolsüz köpüklenmez.

2 – ÖZELLİKLER

- Suya karşı yüksek dayanım sağlar: Sıcaklık ve mevsimsel değişimlere karşı dayanıklıdır ve hem iç hem de dış mekan uygulamaları için uygundur.
- Yangına karşı dayanım.
- Düşük köpüklenme.
- Uzun kuruma süresi: yeterli çalışma süresi sağlar.
- Kürleştikten sonra zımparalanabilir ve boyanabilir.
- Yüksek vizkozite: Dikey uygulamalarda standart sıvı yapıştırıcılara göre daha kolay kullanım .
- Yüksek yapışma mukavemeti: Ağaç bazlı malzemeler, metaller, doğal taşlar, seramik, lastik taşları vb. için uygundur.

3 - UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap elemanlarını çeşitli pürüzlü ya da pürüzsüz ahşap, metal, beton ve polistiren köpük gibi malzemelere yapıştırmak ve sabitlemek için.
- Mobilya ve tekne üretimi.
- Yüksek su dayanımı gerektiren bütün yapıştırma işlemleri.

4 - KULLANIM ŞEKLİ

Yapıştırılacak elemanların yüzeyi temiz ve tozdan ve kirden arınmış olmalıdır. Yüzeylerden biri daha iyi kürleşme için pürüzlü olmalıdır. Yapıştırıcıyı bir fırça yardımıyla yüzeylerden birine ya da her ikisine de ince bir tabaka halinde uygulayın ve 20 dakika içerisinde düzgünce yapıştırın. Eğer gerekli görülürse yüzeyleri 2-3 saat süreyle presleyin. Kürleşmemiş yapıştırıcı aseton ile temizlenebilir.

5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Ambalaj Boyutu	Koli Adeti
247	800g	12

6- RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında +10 °C ile +25 °C sıcaklıkları arasında, doğrudan güneş ışığı ve nemden korunduğunda 12 ay boyunca saklanabilir.

7- ÖNEMLİ

- Şişe açıldığında raf ömrü sınırlıdır.
- Kullanımdan sonra şişenin kapağı sıkıca kapatılmalıdır.
- +35 °C'den yüksek ve -10 °C'den düşük sıcaklıklar raf ömrünü kısaltabilir.
- Pres süresi ortam şartlarına (sıcaklık, nem vb.) ve yapıştırılan yüzeyin pürüzlülüğüne bağlıdır.

8- GÜVENLİK

Difenilmetan-4,4 di-izosiyanat içerir. Gözleri, solunum organlarını ve cildi tahriş eder. Çalışırken eldiven kullanınız. Ateşleyici maddelerden uzak tutulmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Çocuklardan mutlaka uzak tutulmalıdır.

9- TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Poliüretan Prepolimer
Renk	: Bej-Sarımtırak
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	: 1,10 g/ml $\pm$ 0,01 (ASTM D1875)
Viskozite	: 20 °C'de 10000-15000 cps
Yüzey Kuruma Süresi	: Ortalama 1 saat (23 °C ve 50% R.H.) (ASTM C679)
Maksimum Kesme Dayanımı (Kayın - Kayın)	: 15 dk. sonra : > 50 kgf/cm ² : 24 saat sonra : > 70 kgf/cm ²
Sarfiyat	: Ortalama 150 ml/m ²
Pres Süresi	: Min. 2 hours*
Suya Dayanım	: Muhteşem (D4-DIN EN 204)
Kullanım Sıcaklığı	: -30 °C ile +100 °C
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C ile +35 °C

* Pres süresi ortam şartlarına (sıcaklık, nem vb.) ve yapıştırılan yüzeyin pürüzlülüğüne bağlıdır.

10- YASAL NOT

Proloc Marine Line ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Proloc Marine Line'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Proloc Marine Line'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Proloc Marine Line ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Proloc Marine Line tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Proloc Marine Line sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Proloc Marine Line'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Proloc Marine Line'a başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır

