

PROLOC MARINE LINE 248 MARİN KAPLAMA YAPIŞTIRICISI

1 – ÜRÜN TANIMI

ProLoc Marine Line 248 atmosferdeki nem ile kürleşerek güçlü ve elastik bir elastomer oluşturan poliüretan bazlı bir yapıştırıcıdır. Özellikle güverte kaplama malzemelerinin yapıştırılması için tasarlanmıştır.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Kalıcı esneklik
- Hafif tiksotropik
- Kolay uygulanır
- Uzun kabuk bağlama süresi
- Ses kesici
- Boyanabilir
- Hava koşullarına dayanıklı
- Zımparalanabilir
- Yastıklama etkisiyle darbeleri emer.

3 - UYGULAMA ALANLARI

Ahşap şerit zeminini, güverte tahtalarını, plastik güverte kaplamalarını ve prefabrik ahşap güverte panellerini esnek bir şekilde yapıştırır.

4- KULLANIM ŞEKLİ

- Yüzeyler kuru, temiz ve tüm kirleticilerden arındırılmış olmalıdır
- ProLoc Marine Line 248'ı yüzeye uygulayın ve 3 ila 5 mm.'lik taraklı mala yardımıyla bütün yüzeyi kapladığınıza emin olacak şekilde yayın.
- Yapıştırma esnasında hava akımından kaçının.
- Yapıştırıcı işlev görene kadar yüzeylere baskı uygulayın.

Uygulama Miktarları

- Şerit ve mozaik ahşap yüzeylerde 0,5 m²/litre.
- Tahta döşeme ahşap blok zeminlerde 1,0 m²/litre.
- Nemin 65%'in üstünde olduğu durumlarda 1,0 m²/litre.

5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Renk	Ambalaj boyutu	Koli adeti
248	Siyah	310ml	24
248	Siyah	600ml	20

6- RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı ve nemden uzakta, +10 °C ile +25 °C sıcaklıkları arasında 12 ay saklanabilir.

7- ÖNEMLİ

- +5 °C altındaki ve +35 °C üzerindeki sıcaklıklarda uygulamaktan kaçınınız.
- Donmuş veya ıslak yüzeylere ya da su birikintisi üzerinden uygulamayınız.

8- TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Poliüretan
Kürleşme Mekanizması	: Havadaki nem ile
Yoğunluk	: 1,20±0,03 g/ml
Kabuk Bağlama Süresi	: Ortalama 60 dk. (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	: Min. 2,50 mm/gün (23°C ve 50% R.H)
Gerilme Direnci	: 1.0 – 1,5 N/mm ² (ISO 37)
Elongation at break	: Min. 400% (ISO 37)
Shore A - Sertliği	: 40±5 (ISO 868)
Kullanım Sıcaklığı	: -50°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	: +10°C ile +35°C
Renk	: Siyah

9- YASAL NOT

Proloc Marine Line ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Proloc Marine Line'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Proloc Marine Line'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Proloc Marine Line ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Proloc Marine Line tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Proloc Marine Line sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Proloc Marine Line'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Proloc Marine Line'a başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.